

Технические характеристики

Универсальный супер-клей STRONGFIX - цианоакрилатный секундный клей

Основа:	Этил-цианакрилат
Цвет:	бесцветный
Вязкость (20°C):	35-70 (mPas)
Плотность:	1,05 (g/cm ³)
Достаточная промежуточная прочность:	5-10 (секунды)
Окончательная прочность:	24 часа
Макс. способность заполнения трещин:	0,07 (мм)
Нижний предел термостойкости:	-50 (°C)
Верхний предел термостойкости:	+80 (°C)
Предел прочности при растяжении и сдвиге (DIN 53283):	21 Н/мм ²
Срок хранения при 5°C - 8°C:	12 (месяцев)

Инструкция по применению:

Склеиваемые части должны быть чистыми, обезмасленными и обезжиренными. Нанести универсальный клей тонким слоем с одной стороны и прижать части друг к другу. Достаточная промежуточная прочность достигается в зависимости от типа склеиваемого материала за несколько секунд, окончательная прочность - через 24 часа.

С такими материалами, как PP, PE, тефлон или силикон, склеиваемые части должны быть предварительно обработаны праймером.

Хранение:

В прохладном, сухом и темном месте Оптимальная температура: 6°C – 8°C

Единицы упаковки:

25 штук по 20 г
20 штук по 50 г